

高性能油性纳米颜料色浆

耐高温\全透明\无铅铬\超耐候

纳米色浆 全透明颜料色浆 溶剂光固化UV 耐晒耐迁移耐高温暴晒不褪色

色卡	型号	固含%	耐热性	卤素	使用范围
	254鲜红（法拉利）	20	260度	含卤素	150-200纳米,8级户外,5年不变色
	177艳佳丽红	15	260度	ND	150-200纳米,8级户外,5年不变色
	122透明桃红	15	260度	ND	150-200纳米,8级户外,5年不变色
	150透明青金黄	18	260度	ND	150-200纳米,8级户外,5年不变色
	1139透明金黄	20	260度	ND	150-200纳米,8级户外,5年不变色
	PG7透明翡翠绿	20	280度	含卤素	150-200纳米,8级户外,5年不变色
	1154透明彩蓝	18	260度	ND	150-200纳米,8级户外,5年不变色
	60透明紫罗兰	15	260度	ND	150-200纳米,8级户外,5年不变色
	23透明永固紫	15	260度	含卤素	150-200纳米,8级户外,5年不变色
	19无卤透明紫红	20	280度	ND	150-200纳米,8级户外,5年不变色
	156天蓝	18	260度	ND	150-200纳米,8级户外,5年不变色
	2817透明香槟金	40	300度	ND	150-200纳米,8级户外,5年不变色
	BK7透明纳米黑浆	20	280度	ND	150-200纳米,8级户外,5年不变色
	1916透明金	40	300度	ND	150-200纳米,8级户外,5年不变色
	1021蓝相遮盖黑	20	280度	ND	150-200纳米,8级户外,5年不变色

Na无树脂纳米色浆具有以下特点

- 一、颜色透明度高，可接近染料的全透明效果
- 二、热稳定性好，耐高温300度适合各种高低温工艺，260度烘烤十分钟无变色220度烘烤30分钟无色变现象。
- 三、配伍性好，采用无树脂配方结构以高分子型分散剂（分子量1万以上）为载体，可与市面各种主流油性树脂相容。
- 四、耐光性和耐老化性能优异，可用于UV涂料使用，耐光性极强（8级以上户外耐光5年以上）耐候性能优异
- 五、更细的颜料粒子和更优的粒径分布粒径在200纳米以下，
- 六、对树脂性能无影响，不会降低涂料或油墨的成膜物性能，分散性能优异180度折弯无爆漆。