

FLUV光固化颜料色浆（纳米UV色浆）

采用环保型 单体为TPGDA/TMPTA不含溶剂，不影响光固化效率。与市面各种UV树脂相容性好与引发剂配合反应完全无残留颜料粒子更小，D50粒径在300纳米,展色性更好采用高性能有机颜料，色彩鲜艳性好，可随各强度紫外线照射。保色性佳。不含重金属增塑剂，更加安全环保。适合UV油墨，UV涂料，UV印铁，UV光固化胶水，UV指甲油调色。光敏3D材料，光固化涂料等

参考色卡	产品	耐热性℃	耐光性	备注
	FLUV-595白	260	7	全进口钛白粉色浆 颜料含量60%
	FLUV-1305特黑	260	7-8	进口卡伯特炭黑 颜料含量30%
	FLUV-3500鲜红	240	6-7	有机颜料鲜红，耐光性好
	FLUV-2600原黄	280	6-7	进口卡伯特炭黑 颜料含量30%
	FLUV-3205鲜橙	260	6-7	美国卡络恩进口亮光橙
	FLUV-5305永固紫	240	7	日本DIC进口环保永固紫
	FLUV-6530翠蓝	260	8	BASF进口蓝色颜料 户外耐晒5年以上
	FLUV-6700彩绿	300	8	BASF进口绿色颜料 户外耐晒5年以上

FLSI有机硅载体色浆（硅胶色浆）

硅胶色母系列产品主要应用在厨房用品、医疗用品、硅胶管等硅胶制品，耐高温、不迁移通过RoHS、EN71-3-19、REACH、PAHS、等一系列环保检测。

产品特点

- 1、稳定性：色母和色浆的原料均来源于国际著名公司，保证了颜色色相、色光、明度和 饱和度等的高度稳定。
- 2、易分散：色母和色浆加工过程中采用了严格的细化工艺和配合了优异的分散剂，做到了在硬度极低的胶料中都具有极佳的分散性。
- 3、耐高温：颜料的耐高温性大大高于硅橡胶的成型加工温度（175℃），特殊规格经长时间二次硫化后色相变化亦很小。
- 4、全面性：品种多样，色相齐全，根据三原色的配色原理可以配出涵盖所有可见光谱内的颜色。
- 5、系列化：通用硅橡胶色母、食品级硅橡胶色母、液体硅橡胶色浆、硅树脂色浆等多个系列化产品，适合客户不同的用途。

参考色卡	产品	耐热性℃	耐光性	备注
	FLSI-特白	260	7	全进口钛白粉色浆 颜料含量60%
	FLSI -特黑	260	7-8	进口欧励隆炭黑 颜料含量30%
	FLSI -2510S柠檬黄	240	6-7	有机颜料鲜红，耐光性好
	FLSI-2929亮黄	280	6-7	瑞士科莱恩有机颜料 户外耐晒3年以上
	FLSI-2905中黄	260	6-7	瑞士科莱恩HG环保有机颜料 户外耐晒3年
	FLSI-3264S橙	240	7	美国卡络恩进口亮光橙 户外耐晒两年以上
	FLSI-3810中国红	260	8	瑞士科莱恩颜料 户外耐晒3年
	FLSI-3310S法拉利红	300	8	进口DPP红 户外耐晒3年以上
	FLSI-5210桃红	260	8	瑞士科莱恩PINK桃红 户外耐晒3年以上
	FLSI-GN67S绿	260	8	BASF进口绿色颜料 户外耐晒5年以上
	FLSI-2528S宝蓝	260	6	泛能拓进口群青，天蓝色
	FLSI-7079S彩蓝	280	8	BASF进口蓝色颜料 户外耐晒5年以上